



**EUROGLAS**

# **SILVERSTAR SELEKT<sup>®</sup>** **SILVERSTAR SELEKT<sup>®</sup> T**

Szkoło na cztery pory roku



# Efektywna powłoka dla różnych zastosowań



## Hightech dla człowieka i środowiska

- Wysoka jakość stanowisk pracy i pomieszczeń dzięki wysokiej przepuszczalności światła  $L_t = 72\%$
- Łatwość utrzymywania właściwych temperatur pomieszczeń latem i zimą
- Obniżenie zapotrzebowania na energię do chłodzenia dzięki optymalnej, podstawowej ochronie przeciwsłonecznej przy  $g = 42\%$
- Znakomite parametry cieplochronne dzięki  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Urzekająca neutralność optyczna dla nowoczesnej architektury
- SILVERSTAR SELEKT T jako hartowalne szkło, pasujące do SILVERSTAR SELEKT
- Elastyczność logistyczna i krótkie czasy dostaw dzięki hartowalnemu odpowiednikowi SILVERSTAR SELEKT T
- Szerokie spektrum zastosowań dzięki znakomitym parametrom
- Dostępne jest szkło do wypełnień podokiennych

Zdjęcie tytułowe: SANTANDER Consumer Bank  
Mönchengladbach (D)

Centrum Innowacji GETRAG  
Untergruppenbach (D)

SILVERSTAR SELEKT jest nazwą handlową szkła  
SILVERSTAR COMBI Neutral 70/40

## Dane techniczne

Szyba zespolona o budowie SILVERSTAR SELEKT 6 mm / OMS 16 mm  
Argon / Float 4 mm ma następujące parametry:

Przepuszczalność światła	72%
Odblask światła na zewnątrz	12%
Bezpośrednia przepuszczalność promieniowania	39%
Odblask promieniowania	28%
Absorpcja promieniowania	33%
Wtórna emisja ciepła na zewnątrz	3%
Całkowita przepuszczalność energii wg EN 410	42%
Wskaźnik zacielenia b (g wg EN410/08)	53
Selektywność	1,71
Wskaźnik oddawania barw Ra	96
Wartość $U_g$ wg EN 673*	1,1 W/m <sup>2</sup> K
Zalecane szkło do wypełnień nieprzeziernych	BD 72

\*wartość  $U_g$  określono wg DIN EN 673 dla pionowej zabudowy szyb  
Dane techniczne szkła SILVERSTAR SELEKT T są dopasowane do danych szkła SILVERSTAR SELEKT. Przytoczone wyżej dane techniczne odpowiadają stanowi na koniec 07/2010

## Dane adresowe

Euroglas Polska Sp. z o.o., PL-97-225 Ujazd  
tel. +48 44/719 40 00, fax +48 44/719 49 99  
ujazd@euroglas.com

Euroglas Vertriebs-GmbH, D-52078 Aachen  
tel. +49 (0)241/92 03 03-0, fax +49 (0)241/92 25 26  
aachen@euroglas.com

Euroglas GmbH, D-39340 Haldensleben  
tel. +49 (0)3904/638-0, fax +49 (0)3904/638-1100  
haldensleben@euroglas.com

Euroglas S.A., F-68490 Hombourg  
tel. +33 (0)389/83 35 00, fax +33 (0)389/83 35 38  
hombourg@euroglas.com

[www.euroglas.com](http://www.euroglas.com)

Glas Trösch AG Silverstar, CH-4922 Bützberg  
tel. +41 (0)62/958 52 10, fax +41 (0)62/963 22 43  
silverstar@glastroesch.ch

Glas Trösch Alsace S.A. - Silverstar, F-68520 Burnhaupt le Haut  
tel. +33 (0)389/83 12 12, fax +33 (0)389/83 10 06  
silverstarburnhaupt@glastroesch.com

[www.glastroesch.com](http://www.glastroesch.com)